®TOTAL Polypropylene Lumicene MR 2002

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين Lumicene® MR 2002 هو بولي بروبيلين متجانس ميتالوسين مع مؤشر تدفق الذوبان 15 جم/10 دقائق للأغشية المصبوبة. يوفر التصميم المحدد لدرجة ميتالوسين Lumicene® MR 2002 قابلية معالجة استثنائية على خطوط الأغشية المصبوبة. تعرض الأغشية المصنوعة من Lumicene® MR 2002 مجموعة متميزة من الخصائص، تجمع بين بصريات استثنائية ومتانة تفوق الأغشية المصبوبة التقليدية القائمة على البوليمر المتجانس. المحتوى القابل للاستخلاص المنخفض للغاية مفضل للخصائص الحسية. يتميز بولي بروبيلين Lumicene® MR 2002 بسيولة عالية للغزل عالي السرعة على خطوط الأقمشة غير المنسوجة المغزولة حيث يتم إنتاج خيوط مغزولة لتشكيل شبكة يتم ربطها حرارياً بعد ذلك لتصنيع منتجات للاستخدامات الصحية والتقنية. يحتوي بولي بروبيلين Lumicene® MR 2002 على تركيبة خاصة مضادة لتلاشي الغاز لتقليل الاصفرار في الألياف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم لتلاشي الغاز	-	-
	خصائص حسية جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة بصريات	- -	
الاستخدامات	فيلم مصبوب خيوط فيلم غير منسوجات أقمشة غير منسوجة Spunbond	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب بثق الألياف (الغزل) أقمشة غير منسوجة Spunbond	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm³ 0.525 g/cm³ 0.905	- - -	ISO 1183 - -
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min 15	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 1300	psi 188549.4	ISO 178
سمك الفيلم - المُختبر	µm 50	mil 1.97	-
إجهاد الشد	MPa 24.0 MPa 23.0 MPa 44.0 MPa 33.0	- psi 3480.91 psi 3335.87 psi 6381.67 psi 4786.25	ISO 527-3 - - - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	% 550	-	-
	% 550	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 320	oz 11.29	ISO 7765-1
قوة التمزق إلمندورف		-	ISO 6383-2
	kN/m 18.0	-	-
	kN/m 19.0	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 152	F° 305.6	ISO 3146

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	89	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.3	-	ISO 14782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.