®TOTAL Polypropylene Lumicene MR 30MC2

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Lumicene® MR30MC2 هو بوليمر مشترك عشوائي من الميتالوسين مع مؤشر تدفق الذوبان يبلغ 30 جم / 10 دقائق للقولبة بالحقن. يختلف Lumicene® MR30MC2 عن البوليمرات المشتركة العشوائية الأخرى من خلال قابلية استنساخ القولبة وخصائصه الحسية المتميزة جنبًا إلى جنب مع المواد القابلة للاستخلاص المنخفضة والشفافية واللمعان الممتازين. سيستفيد منتجو عبوات المواد الغذائية الصلبة والأغطية والأقفال والأجهزة والمعدات الطبية وأدوات المطبخ والأدوات المنزلية استفادة كاملة من مجموعة منتجات الميتالوسين العشوائية الجديدة Lumicene®. نؤكد بموجب هذا أننا لا نستخدم بيروكسيد في تصنيع المنتج المذكور أعلاه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خصائص حسية جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أغطية	-	-
	إغلاقات	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	تغليف غذائي صلب	-	
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC	-	-
	EU 2004/1/EC	-	-
	EU 2004/19/EC	-	-
	EU 2005/79/EC	-	-
	EU 2007/19/EC	-	-
	EU 2008/39/EC	-	-
	EU 975/2009/EC	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.902 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.53 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	10 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1250 MPa	181297.5 psi	ISO 178
			ISO 180

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة صدمة إيزود المحززة	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	140 C°	284.0 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.