®TOTAL Polypropylene Lumicene MR 60MC2

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Lumicene MR60MC2 هو كوبوليمر عشوائي ميتالوسين مع مؤشر تدفق الذوبان 60 جم / 10 دقائق للقولبة بالحقن. يختلف Lumicene MR60MC2 عن البوليمرات العشوائية القياسية من خلال قابلية استنساخ القولبة ، والخصائص الحسية المتميزة جنبًا إلى جنب مع المواد القابلة للاستخلاص المنخفضة ، والشفافية واللمعان الممتازين ، والصلابة العالية جنبًا إلى جنب مع مقاومة الصدمات الفائقة. سيستفيد منتجو عبوات المواد الغذائية الصلبة والأغطية والأغطية والأجهزة الطبية والتعبئة والتغليف والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ بشكل كامل من مجموعة منتجات ميتالوسين العشوائية Lumicene الجديدة. نؤكد بموجب هذا أننا لا نستخدم بيروكسيد في تصنيع المنتج المذكور أعلاه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خصائص حسية جيدة	-	-
	لمعان عالي	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	-	-
	مقاومة فائقة للصدمات	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أغطية	-	-
	إغلاقات	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	أدوات المطبخ	-	-
	تغليف طبي	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	ISO 1183
	g/cm³ 0.525	-	-
	g/cm³ 0.902	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min 60	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1300	psi 188549.4	ISO 527-2
إجهاد الشد	MPa 31.0	psi 4496.18	ISO 527-2
انفعال الشد	% 10	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 1250	psi 181297.5	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 5.0	ft·lb/in² 2.38	ISO 180

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانصهار (DSC)	140 °C	284.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.