TOTAL Polypropylene PPC 13812

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Polypropylene PPC 13812 هو راتينج كوبوليمر غير متجانس عالي السيولة مع نواة سريعة. يتميز Polypropylene PPC 13812 بصلابة جيدة ومقاومة للصدمات بالإضافة إلى انكماش منخفض والتواء منخفض. لقد تم تركيبه لخصائص ممتازة مضادة للكهرباء الساكنة. تم تطوير Polypropylene PPC 13812 للقولبة بالحقن عالية السرعة لحاويات التعبئة والتغليف ذات الجدران الرقيقة والمواد المنزلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	تدفق عالي	-	-
	انكماش منخفض	-	-
	تشوه قليل	-	
الاستخدامات	حاويات	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	حاويات ذات جدران رقيقة تغليف ذو جدران رقيقة	- -	
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC EU 2004/1/EC EU 2004/19/EC EU 2005/79/EC EU 2007/19/EC EU 2008/39/EC EU 975/2009/EC FDA 21 CFR 177.1520	- - - - - - - -	- - - - - - - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.53 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	100 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	82	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1250 MPa	181297.5 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة		- 1.67 ft·lb/in² 3.57 ft·lb/in²	ISO 180 - -
	3.5 kJ/m² 7.5 kJ/m²		

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانصهار (DSC)	165 °C	329.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.