TOTAL Polypropylene PPC 1645

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Polypropylene PPC 1645 هو كوبوليمر غير متجانس (كتلة) مع مؤشر تدفق ذوبان يبلغ 0.3 جم / 10 بوصة. يحتوي هذا الراتينج على حزمة تثبيت حراري طويلة الأجل. إنه يوفر صلابة عالية جدًا مع الحفاظ على قوة تأثير جيدة (حتى في درجات الحرارة المنخفضة) وقابلية معالجة ممتازة. تم تصميم PPC 1645 للسماح بتقليل سمك الأنبوب وبالتالي توفير تكاليف المحولات. يمكن أيضًا استخدام Polypropylene PPC 1645 في القولبة بالنفخ وتطبيقات البثق الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات مثبت حرارياً صلابة عالية مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ Piping	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق Pipe Extrusion	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	8.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	5.0 kJ/m² kJ/m²	- 2.38 ft·lb/in² -	ISO 179 - -
قوة صدمة إيزود المحززة	9.0 kJ/m² kJ/m²	- 4.28 ft·lb/in² -	ISO 180 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	165 C°	329.0 F°	ISO 3146
وقت تحفيز الأكسدة	min	-	EN 728

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.