TOTAL Polypropylene PPC 3640

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Polypropylene PPC 3640 هو كوبوليمر غير متجانس ذو نواة مع مؤشر تدفق ذوبان يبلغ 1.3 جم / 10 دقائق. يتميز Polypropylene PPC 3640 بصلابة محسنة ومقاومة للزحف ومقاومة عالية للصدمات. تم تطوير Polypropylene PPC 3640 خصيصًا لبثق الورق المقوى المموج والأنابيب المموجة والمزدوجة وأنابيب القنوات وتطبيقات البثق الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مُتَكَوِّن صلب، جيد مقاومة الصدمات، عالية مقاومة جيدة للزحف	- - - -	- - - -
الاستخدامات	منفاخ Piping system	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	Pipeline extrusion molding بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.53 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.3 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	82	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1350 MPa	195801.3 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	6.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	8.0 kJ/m² kJ/m²	- 3.81 ft·lb/in² -	ISO 179 ISO 179 ISO 179
صدمة إيزود المحززة	7.0 kJ/m² kJ/m²	- 3.33 ft·lb/in² -	ISO 180 ISO 180 ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C° 92.0	F° 197.6	ISO 75-2/B
	C° 52.0	F° 125.6	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات		-	-
	C° 150	F° 302.0	ISO 306/A50
	C° 75.0	F° 167.0	ISO 306/B50
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 165	F° 329.0	ISO 3146

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.