TOTAL Polypropylene PPC 4481WZ

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL بولي بروبيلين 4481WZ بولي بروبيلين هو كوبوليمر تأثير مُنوى مع تدفق ذوبان يبلغ 4.0 جم / 10 دقائق. يتميز TOTAL بولي بروبيلين 4481WZ بتوازن جيد بين الصلابة / التأثير جنبًا إلى جنب مع مقاومة الزحف العالية. تم تطوير هذه الدرجة لبثق الصفائح وتطبيقات التشكيل الحراري التي تتطلب خصائص ميكانيكية جيدة ومظهر جمالي. تمت صياغة TOTAL بولي بروبيلين 4481WZ خصيصًا بمادة مضافة لخصائص ممتازة مضادة للكهرباء الساكنة بالإضافة إلى مظهر سطح جيد وإطلاق القالب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	مُتَكَوِّن	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق	-	-
	بثق الألواح	-	-
	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	33.8 MPa	4902.28 psi	ASTM D638
استطالة الشد	7.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1770 MPa	256717.26 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	140 J/m	2.62 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	160-165 C°	329.0 - 320.0 F°	Internal Method
درجة حرارة انحراف الحرارة	115 C°	239.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.