TOTAL Polypropylene PPC 4720WZ

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Total Petrochemicals Polypropylene 4720WZ بولي بروبيلين عبارة عن بوليمر مشترك مصمم لتحسين مقاومة الصدمات مع تدفق ذوبان يبلغ 25 جم/10 دقائق. يتميز 4720WZ بصلابة محسنة ومقاومة للزحف ومقاومة عالية للصدمات وخصائص ممتازة مضادة للكهرباء الساكنة وقد تمت صياغته للسماح بدوران أسرع من خلال إزالة القوالب المبكرة. تم تطوير 4720WZ خصيصًا للقولبة بالحقن للأثاث الحدائقي والأدوات المنزلية والمواد ذات الجدران الرقيقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E66261-464886	-	-
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مُتَكَوِّن	-	-
	صلب، جيد	-	-
	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أجزاء ذات جدار رقيق أثاث السلع المنزلية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D638
استطالة الشد	6.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1450 MPa	210305.1 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	48 J/m 110 J/m	- 0.899 ft·lb/in 2.06 ft·lb/in	ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	163 °C	325.4 °F	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.