TOTAL Polypropylene PPC 4944WZ

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين Total Petrochemicals Polypropylene 4944WZ هو كوبوليمر مقاوم للصدمات معالج بالتحكم في الخواص الريولوجية مع معدل تدفق ذوبان مرتفع جدًا يبلغ 50 جم / 10 دقائق. يتميز 4944WZ بصلابة محسنة ومقاومة للصدمات ، بالإضافة إلى انكماش منخفض والتواء منخفض. تمت صياغته للطباعة عالية السرعة بخصائص جيدة مضادة للكهرباء الساكنة. تم تطوير 4944WZ للقولبة بالحقن عالية السرعة لحاويات التعبئة والتغليف ذات الجدران الرقيقة والمواد المنزلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E66261-568637	-	-
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	مُتَكَوِّن	-	-
	تشوه قليل	-	-
	صلب، جيد	-	-
	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	ريولوجيا متحكم بها	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	سيولة عالية انكماش منخفض	- -	
الاستخدامات	تغليف ذو جدار رقيق حاوية ذات جدار رقيق السلع المنزلية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	50 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	25.2 MPa	3654.96 psi	ASTM D638
استطالة الشد	5.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1340 MPa	194350.92 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	75 J/m	1.4 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	163 °C	325.4 °F	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.