TOTAL Polypropylene PPC 5571

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Total Petrochemicals Polypropylene 5571 هو كوبوليمر عالي التأثير مع معدل تدفق ذوبان يبلغ 7 جم / 10 دقائق. يتميز Total Polypropylene 5571 بمقاومة محسنة بشكل كبير للصدمات ، مع الحفاظ على خصائص ممتازة مضادة للكهرباء الساكنة وقابلية معالجة جيدة. تم تطوير Total Polypropylene 5571 خصيصًا لقولبة الحقن للسلال والدلاء والألعاب وأي مواد تتطلب صلابة إضافية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة قابلية معالجة جيدة متانة جيدة مقاومة عالية للصدمات بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	دلاء ألعاب	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D638
استطالة الشد	7.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	70 J/m 190 J/m	- 1.31 ft·lb/in 3.56 ft·lb/in	ASTM D256 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	148 C°	298.4 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	160-165 C°	320.0 - 329.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.