TOTAL Polypropylene PPH 12020

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Polypropylene PPH 12020 عبارة عن بوليمر متجانس عالي السيولة وموضح بمؤشر تدفق الذوبان يبلغ 60 جم / 10 دقائق. تم تصميم Polypropylene PPH 12020 بصلابة عالية جدًا وشفافية فائقة. وهي مناسبة للقولبة بالحقن للعبوات الشفافة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	موضح	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	تدفق عالي	-	-
	صلابة عالية	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC	-	-
	EU 2004/1/EC	-	-
	EU 2004/19/EC	-	-
	EU 2005/79/EC	-	-
	EU 2007/19/EC	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	EU 2008/39/EC EU 975/2009/EC FDA 21 CFR 177.1520	- - -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.53 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	60 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	98	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1850 MPa	268320.3 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	37.0 MPa	5366.41 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	8.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة إيزود المحززة	3.5 kJ/m²	1.67 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة			

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	C° 100 C° 55.0	- F° 212.0 F° 131.0	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	C° 153 C° 90.0	- F° 307.4 F° 194.0	- ISO 306/A50 ISO 306/B50
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 165	F° 329.0	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.