TOTAL Polypropylene PPH 3230XZ

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوفر TOTAL Petrochemicals Polypropylene 3230XZ إطلاقًا فائقًا لقضيب القلب. يوفر 3230XZ مضادًا للكهرباء الساكنة للمساعدة في إطلاق قضيب القلب وملئه. يتميز 3230XZ بالحد الأدنى من الطعم والرائحة، والثبات الحراري الأمثل لتحسين اللون وقابلية المعالجة. يتوافق 3230XZ مع جميع لوائح FDA المعمول بها ويمكن استخدامه بموجب هذه الأحكام لتلامس الأغذية والتعبئة والتغليف. يعتبر 3230XZ مثاليًا لحاويات نفخ الحقن للأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	مادة تشحيم	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	طعم منخفض إلى معدوم	-	-
	مشحم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	حاويات الطعام Pharmaceuticals	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) EU 2002/96/EC (WEEE) EU 2003/11/EC EU 76/769/EC EU 94/62/EC FDA تصنيف غير محدد	- - - - - -	- - - - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1380 MPa	200152.44 psi	ASTM D638
قوة الشد	33.1 MPa	4800.76 psi	ASTM D638
استطالة الشد	8.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1170 MPa	169694.46 psi	ASTM D790
نفاذية الأكسجين	240 cm³/100 in²/mil/24 hr/atm	-	ASTM D1434
نفاذية بخار الماء	0.450 g/mil/100 in²/24 hr	-	ASTM E96
صدمة إيزود المحززة	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	121 C°	249.8 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	165 C°	329.0 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	199-232 C°	390.2 - 449.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.