TOTAL Polypropylene PPH 3270

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم TOTAL Polypropylene 3270 تقنية معالجة TOTAL Polypropylene الخاصة لتوفير مخلفات منخفضة للغاية لتحسين ثبات اللون والوضوح. يتوفر TOTAL Polypropylene 3270 مع حزم انزلاق ومضادة للالتصاق مخصصة. يتوافق TOTAL Polypropylene 3270 مع جميع لوائح FDA المعمول بها لاستخدام ملامسة الأغذية. يوصى باستخدام TOTAL Polypropylene 3270 في عمليات التوجيه لتصنيع أشرطة وأغشية التعبئة والتغليف التي تستفيد من تحسين الصلابة وخصائص الحاجز.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التبلور سيولة منخفضة مطابقة التعرض للأغذية	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام Strap	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) التعرض للأغذية، غير مصنف FDA	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	2900 MPa 4830 MPa	- 420610.2 psi 700533.54 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	193 MPa 269 MPa	- 27992.33 psi 39015.22 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	150 % 60 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	165 C°	329.0 F°	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	85	-	ASTM D2457

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.