TOTAL Polypropylene PPH 3273

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مخلفات منخفضة. يستخدم TOTAL Polypropylene 3273 تقنية معالجة TOTAL Polypropylene الجديدة الخاصة لتوفير مخلفات منخفضة للغاية لتحسين ثبات اللون والوضوح. FDA. يتوافق TOTAL Polypropylene 3273 مع جميع لوائح FDA الخاصة بالتطبيقات لتطبيقات ملامسة الأغذية. التطبيقات الموصى بها. يوصى باستخدام TOTAL Polypropylene 3273 في عمليات التوجيه لتصنيع أشرطة وأغشية التعبئة والتغليف. معالجة. تتم معالجة راتينج TOTAL Polypropylene 3273 على معدات بثق الأغشية الموجهة بدرجات حرارة انصهار نموذجية تتراوح بين 450 درجة فهرنهايت و 525 درجة فهرنهايت (232 درجة مئوية - 274 درجة مئوية). اتصل بأقرب مكتب مبيعات TOTAL Polypropylene للحصول على معلومات إضافية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	ثبات لون جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-
	شديد التبلور	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	تدفق منخفض	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم شريط لاصق	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	2760 MPa	400304.88 psi	-
	4730 MPa	686029.74 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	165 MPa	23931.27 psi	-
	262 MPa	37999.96 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	150 %	-	-
	60 %	-	-
معدل نفاذية بخار الماء	3.9 g/m²/24 hr	0.2515 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	163 °C	325.4 °F	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	85	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	232-274 °C	449.6 - 525.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.