TOTAL Polypropylene PPH 3276

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مخلفات منخفضة. يستخدم TOTAL Polypropylene 3276 تقنية معالجة TOTAL Polypropylene الجديدة الخاصة لتوفير مخلفات منخفضة للغاية لتحسين ثبات اللون والوضوح. مانع للانزلاق / مانع للالتصاق. يتوفر TOTAL Polypropylene 3276 مع حزم مخصصة مانعة للانزلاق ومانعة للالتصاق. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). يتوافق TOTAL Polypropylene 3276 مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المعمول بها لتطبيقات ملامسة الأغذية. التطبيقات الموصى بها. يوصى باستخدام TOTAL Polypropylene 3276 في عمليات التوجيه لتصنيع أشرطة وأغشية التعبئة والتغليف. المعالجة. تتم معالجة راتنج TOTAL Polypropylene 3276 على معدات بثق الأغشية الموجهة بدرجات حرارة ذوبان نموذجية تبلغ 450 درجة فهرنهايت - 525 درجة فهرنهايت (232 درجة مئوية - 274 درجة مئوية). اتصل بأقرب مكتب مبيعات TOTAL Polypropylene للحصول على معلومات إضافية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E66261-248005	-	-
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل عامل انزلاق	- -	- -
الميزات			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مخلفات منخفضة	-	-
	نعومة	-	-
	هومبوليمر	-	-
	خاصية مقاومة التكتل	-	-
	ثبات لون جيد	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	
	شفافية متوسطة	-	
الاستخدامات	Strap	-	-
	فيلم اتجاهي	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	-	-
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	2410 MPa	349541.58 psi	ASTM D882
	4140 MPa	600457.32 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D882
	241 MPa	34954.16 psi	ASTM D882

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 150	-	ASTM D882
	% 60	-	ASTM D882
معدل نفاذية بخار الماء	g/m²/24 hr 4.7	g/100 in²/24 hr 0.3032	ASTM F1249

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 163	F° 325.4	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	85	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.