TOTAL Polypropylene PPH 3371

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم Total Petrochemicals Polypropylene 3371 تقنية معالجة Total Polypropylene المسجلة الملكية الجديدة لتوفير بقايا منخفضة للغاية لتحسين ثبات اللون والوضوح. يتوفر 3371 مع حزم انزلاق ومضاد للالتصاق مخصصة. يتوافق 3371 مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المعمول بها ويمكن استخدامه بموجب هذه الأحكام لتعبئة المواد الغذائية. يوصى باستخدام 3371 في عمليات التوجيه لتصنيع أشرطة وأفلام التعبئة والتغليف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) التعرض للأغذية، غير مصنف FDA	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	2410 MPa 4140 MPa	- 349541.58 psi 600457.32 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	131 MPa 262 MPa	- 18999.98 psi 37999.96 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	130 % 50 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	163 C°	325.4 F°	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	9	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.