TOTAL Polypropylene PPH 3480Z

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم TOTAL Polypropylene 3480Z خصيصًا لإعطاء ثبات ممتاز في المعالجة في بثق عالي التشكيل. توفر بقايا المحفزات المنخفضة في TOTAL Polypropylene 3480Z لونًا رائعًا، بالإضافة إلى طعم ورائحة منخفضة. تم تصميم TOTAL Polypropylene 3480Z لتقليل تراكم الكهرباء الساكنة على السطح. يتوافق TOTAL Polypropylene 3480Z مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المعمول بها لتطبيقات ملامسة الأغذية. يوصى باستخدام TOTAL Polypropylene 3480Z للبثق عالي السرعة للملفات الشخصية لقشات الشرب القياسية والمرنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة ثبات معالجة جيد الرائحة منخفضة إلى معدومة الرائحة منخفضة إلى معدومة مطابقة التعرض للأغذية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	قشة مشروب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بثق المظهر	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.8 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1520 MPa	220457.76 psi	ASTM D638
قوة الشد	36.5 MPa	5293.89 psi	ASTM D638
استطالة الشد	 10 % 100 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
معامل الانحناء	1380 MPa	200152.44 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256A
صدمة إيزود غير المحززة	1300 J/m	24.35 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	107 C°	224.6 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	166 C°	330.8 F°	DSC
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.0E-4 cm/cm/ C°	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.