TOTAL Polypropylene PPH 3662

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Total Petrochemicals Polypropylene 3662 مُصمم لمقاومة بهتان الغاز مع الحفاظ على ثبات ممتاز في المعالجة. يتميز 3662 بقابلية معالجة ممتازة وخصائص فيزيائية جيدة ضرورية للألياف والخيوط المتعددة. يتوافق 3662 مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المعمول بها لتطبيقات ملامسة الأغذية. يوصى باستخدام 3662 للألياف الأساسية وخيوط الشعيرات المستمرة الضخمة (BCF).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد لتلاشي الغاز	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مقاوم لتلاشي الغاز قابلية معالجة جيدة ثبات معالجة جيد	- - - -	- - - -
الاستخدامات	غزل BCF ألياف خيوط Staple Fibers	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1790 MPa	259618.02 psi	ASTM D638
الاستطالة	70 %	-	ASTM D3218
صلابة الانحناء	1.31 GPa	190.0 kpsi	ASTM D790
معامل الانحناء	1650 MPa	239312.7 psi	ASTM D790

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
متانة الألياف	3.50 g/denier	-	ASTM D3218

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	166 C°	330.8 F°	DSC

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	204-260 °C	399.2 - 500.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.