TOTAL Polypropylene PPH 3721WZ

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم TOTAL Polypropylene 3721WZ بخصائص تدفق عالية لتسهيل ملء الأجزاء ذات الجدران الرقيقة. تم تصميم TOTAL Polypropylene 3721WZ بمستوى عالٍ من مضاد الكهرباء الساكنة لنظافة الرفوف وإطلاق القوالب. يتوافق TOTAL Polypropylene 3721WZ مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المعمول بها لتطبيقات ملامسة الأغذية. يتم تنوية TOTAL Polypropylene 3721WZ لتوفير وقت دورة سريع وتحسين وضوح التلامس في قوالب متعددة التجاويف ذات الجدران الرقيقة. يعتبر TOTAL Polypropylene 3721WZ مثاليًا للأغطية والإغلاقات وأدوات المائدة والتطبيقات الأخرى متعددة التجاويف ذات الجدران الرقيقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E66261-247990	-	-
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة عامل نواة	- -	- -
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة وضوح الاتصال دورة قولبة سريعة مقبول لملامسة الأغذية	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تدفق عالي مُتَكَوِّن	- -	- -
الاستخدامات	أغطية إغلاقات أجزاء ذات جدران رقيقة	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	107	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1790 MPa	259618.02 psi	ASTM D638
قوة الشد	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1760 MPa	255266.88 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256A
صدمة إيزود غير المحززة	1100 J/m	20.6 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	127 °C	260.6 °F	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	158 °C	316.4 °F	DSC

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	232-200 °C	449.6 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.