TOTAL Polypropylene PPH 3764

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز Total Petrochemicals Polypropylene 3764 بقابلية معالجة ممتازة ومقاومة لبهتان الغاز. يتوافق 3764 مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المعمول بها لتطبيقات ملامسة الأغذية. يوصى باستخدام 3764 لتطبيقات الغزل المنصهر عالي السرعة للأقمشة غير المنسوجة المغزولة وخيوط الشعيرات المتعددة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مقاوم لتلاشي الغاز قابلية معالجة جيدة هوموبوليمر	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أقمشة غير منسوجات ربط بالتدوير أقمشة غير منسوجة Spunbond خيط	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
	EU 2002/96/EC (WEEE)	-	-
	EU 2003/11/EC	-	-
	EU 76/769/EC	-	-
	EU 94/62/EC	-	
	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	بثق الألياف (الغزل)	-	-
	أقمشة غير منسوجة Spunbond	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستطالة	150 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المتانة	2.30 g/denier	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	165 C°	329.0 F°	DSC

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	204-250 °C	399.2 - 482.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.