TOTAL Polypropylene PPH 3962

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز Total Petrochemicals Polypropylene 3962 بنقاء عالٍ للغاية للمعالجة في الألياف الدقيقة المنفوخة بالذوبان. ينتج 3962 ألياف دقيقة منفوخة بالذوبان ذات دنير دقيق مع درجات حرارة معالجة منخفضة وضغوط قوالب منخفضة. يُظهر 3962 تدهورًا أقل للبوليمر أثناء المعالجة وخصائص محسنة (قوة شد أعلى وخصائص نقل أفضل وتوحيد محسن لوزن القاعدة) في الشبكة غير المنسوجة. يوصى باستخدام 3962 لتطبيقات الألياف المنفوخة بالذوبان أو التطبيقات الأخرى التي تكون فيها معالجة اللزوجة المنخفضة مرغوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تدفق عالي	-	-
	نقاء عالي	-	-
	انبعاث دخان منخفض	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	لزوجة منخفضة	-	
الاستخدامات	ألياف	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الألياف (الغزل)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1300 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	166 C°	330.8 F°	DSC

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	260-315 C°	500.0 - 599.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.