TOTAL Polypropylene PPH 6088

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين PPH 6088 هو هوموبوليمر مع مؤشر تدفق الذوبان يبلغ 9 جم / 10 دقائق للبثق المصبوب للأفلام بخصائص بصرية ممتازة وقابلية تعقيم جيدة. تمت صياغة بولي بروبيلين PPH 6088 بعوامل انزلاق ومضادة للالتصاق. يوصى به لتعبئة المواد الغذائية وتعبئة المنسوجات وتعبئة الزهور وأفلام التصفيح واللوازم المكتبية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (1800 جزء في المليون)	-	-
	إيروساميد للانزلاق (1800 جزء في المليون)	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	قابلية تعقيم جيدة	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	بصريات	-	-
	انزلاق	-	-
الاستخدامات	فيلم مصبوب	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Laminates التعبئة والتغليف Stationary Supplies	- - -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.53 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	95	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	30.0 MPa 22.0 MPa 22.0 MPa 60.0 MPa 55.0 MPa	4351.14 psi - 3190.84 psi 3190.84 psi 8702.28 psi 7977.09 psi	ISO 527-2 ISO 527-3 - - - -
انفعال الشد	10 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 178
استطالة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ISO 527-3
	% 700	-	-
	% 700	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 280	oz 9.88	ISO 7765-1
قوة التمزق إلمندورف		-	ISO 6383-2
	kN/m 14.0	-	-
	kN/m 27.0	-	-
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 5.0	ft·lb/in² 2.38	ISO 179
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 4.0	ft·lb/in² 1.9	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C° 100	F° 212.0	ISO 75-2/B
	C° 55.0	F° 131.0	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات		-	-
	C° 152	F° 305.6	ISO 306/A50
	C° 87.0	F° 188.6	ISO 306/B50
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 160	F° 320.0	ISO 3146

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	89	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.4	-	ISO 14782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.