TOTAL Polypropylene PPH 7059

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين PPH 7059 هو هوموبوليمر مع مؤشر تدفق الذوبان يبلغ 12 جم / 10 دقائق. بولي بروبيلين PPH 7059 مخصص لبثق الألياف الأساسية لتطبيقات الأقمشة غير المنسوجة. يُظهر خصائص غزل ممتازة وأداء ربط حراري مثالي. يحتوي بولي بروبيلين PPH 7059 على تركيبة خاصة مضادة لتلاشي الغاز لتقليل الاصفرار في الألياف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد لتلاشي الغاز	-	-
الاستخدامات	غير منسوجات Staple Fibers	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الألياف (الغزل)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.53 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	95	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1550 MPa	224808.9 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	35.0 MPa	5076.33 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	10 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1450 MPa	210305.1 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	4.5 kJ/m²	2.14 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة إيزود المحززة	3.5 kJ/m²	1.67 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	100 C° 55.0 C°	- 212.0 F° 131.0 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	152 C° 87.0 C°	- 305.6 F° 188.6 F°	- ISO 306/A50 ISO 306/B50
درجة حرارة الانصهار (DSC)	165 C°	329.0 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.