TOTAL Polypropylene PPH 9069

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Polypropylene PPH 9069 هو عبارة عن بوليمر متجانس مع مؤشر تدفق الذوبان يبلغ 25 جم/10 دقائق. Polypropylene PPH 9069 مخصص للتطبيقات في المواد غير المنسوجة. كما أنه مناسب لبثق الخيوط المستمرة الضخمة (BCF) والألياف المستمرة (CF). يحتوي Polypropylene PPH 9069 على تركيبة خاصة مضادة لتلاشي الغاز لتقليل الاصفرار في الألياف بشكل كبير. كما أن السيولة العالية للبولي بروبيلين PPH 9069 تجعله مناسبًا بشكل خاص للقولبة بالحقن عالية السرعة للمواد ذات الجدران الرقيقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد لتلاشي الغاز	-	-
الميزات	تدفق عالي	-	-
الاستخدامات	خيوط BCF متعددة	-	-
	ألياف	-	-
	خيوط	-	-
	غير منسوجات	-	-
	أجزاء ذات جدران رقيقة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الألياف (الغزل) بثق الخيوط قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.53 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	95	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	9.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	3.5 kJ/m²	1.67 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة إيزود المحززة	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 100 C° 55.0	- F° 212.0 F° 131.0	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	C° 153 C° 89.0	- F° 307.4 F° 192.2	- ISO 306/A50 ISO 306/B50
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 165	F° 329.0	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.