TOTAL Polypropylene PPR 10232

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Polypropylene PPR 10232 هو عبارة عن بولي بروبيلين عشوائي مضاد للكهرباء الساكنة مع مؤشر تدفق الذوبان يبلغ 40 جم/10 دقائق للقولبة بالحقن للمواد ذات الشفافية العالية والمظهر السطحي الممتاز. يتمتع Polypropylene PPR 10232 بتوافق ممتاز مع الطعام بفضل رائحته المنخفضة، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص لإنتاج عبوات المواد الغذائية والمنتجات المنزلية. نؤكد بموجب هذا أننا لا نستخدم بيروكسيد في تصنيع المنتج المذكور أعلاه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة عامل نواة	- -	- -
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة تشطيب سطح جيد شفافية عالية رائحة منخفضة إلى معدومة مُتَكَوِّن	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تغليف المواد الغذائية السلع المنزلية	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.902 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.53 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	40 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	84	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	10 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1150 MPa	166793.7 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة إيزود المحززة	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات			- ISO 306/A50 ISO 306/B50

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
		-	
	C° 130	F° 266.0	
	C° 67.0	F° 152.6	
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 147	F° 296.6	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.