TOTAL Polypropylene PPR 6575

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تؤدي بقايا المحفزات المنخفضة في بولي بروبيلين Total Petrochemicals 6575 إلى تحسين ثبات اللون. يعمل هيكل البوليمر العشوائي لـ 6575 على تحسين وضوحه ومرونته مقارنة بأفلام البوليمر المتجانس التقليدية. يتوافق 6575 مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء (FDA) المعمول بها لتطبيقات ملامسة الأغذية. التطبيقات الموصى بها. يوصى باستخدام 6575 في تصنيع أغلفة التعبئة والتغليف التي تتطلب تحسين البصريات والمرونة أو سمات سطحية خاصة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية ثبات لون جيد	- -	- -
الاستخدامات	فيلم التعبئة والتغليف	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
امتصاص الماء	0.700 g/mil/100 in²/24 hr	-	ASTM F1249

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار السقوط الحر (Dart Drop)	13.5 kN/m	-	ASTM D1709
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
المعامل القاطع	689 MPa	99931.18 psi	ASTM D882
قوة الشد	48.3 MPa	7005.34 psi	ASTM D882
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	148 C°	298.4 F°	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	80	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	2.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	232-274 °C	449.6 - 525.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.