TOTAL Polypropylene PPR 7238

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

قوة التأثير. يوفر TOTAL Polypropylene 7238 قوة تأثير ممتازة ووضوحًا ولمعانًا. مشحم. يوفر TOTAL Polypropylene 7238 إطلاقًا فائقًا لقضيب القلب لسهولة المعالجة. درجة نقاوة عالية. يتميز TOTAL Polypropylene 7238 بأقل قدر من الطعم والرائحة ، وثبات حراري مثالي للحصول على لون فائق وقابلية للمعالجة. تنظيمي. اجتاز TOTAL Polypropylene 7238 اختبار USP من الفئة السادسة ويتوافق مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء (FDA) المعمول بها لتطبيقات ملامسة الأغذية. التطبيقات الموصى بها. يوصى باستخدام TOTAL Polypropylene 7238 للحاويات المقولبة بالنفخ للأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل وتطبيقات أدوات الزينة التي تتطلب قوة تأثير ووضوح فائقين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	طعم منخفض إلى معدوم بوليمر مشترك عشوائي	- -	
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ حاويات حاويات الطعام	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد USP الفئة VI	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	965 MPa	139961.67 psi	ASTM D638
قوة الشد	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D638
استطالة الشد	11 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	827 MPa	119946.43 psi	ASTM D790
معدل نفاذية الأكسجين	240 cm³/100 in²/mil/24 hr atm	-	ASTM D1434
نفاذية بخار الماء	0.600 g/mil/100 in²/24 hr	-	ASTM E96
صدمة إيزود المحززة	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 87.8	F° 190.04	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	C° 143	F° 289.4	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.