TOTAL Polypropylene PPR 7860

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Polypropylene 7860 عبارة عن مادة كوبوليمر بولي بروبيلين (PP). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لطلاء البثق أو بثق الألياف (الغزل) أو الأقمشة غير المنسوجة المغزولة. السمات المهمة لـ TOTAL Polypropylene 7860 هي: متوافق مع REACH ، ومتوافق مع RoHS ، ومتوافق مع WEEE ، ومقبول لتلامس الأغذية من البوليمر المشترك ، وتشمل التطبيقات النموذجية: الأقمشة / الألياف ، وتطبيقات الطلاء ، وتطبيقات ملامسة الأغذية ، والأقمشة غير المنسوجة ، والغزل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاوم لتلاشي الغاز	-	-
	ثبات معالجة جيد	-	-
	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	أقمشة	-	-
	غير منسوجات	-	-
	ربط بالتدوير	-	-
	خيط	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
	EU 2002/96/EC (WEEE)	-	-
	EU 2003/11/EC	-	-
	EU 76/769/EC	-	-
	EU 94/62/EC	-	-
	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-
	بثق الألياف (الغزل)	-	-
	أقمشة غير منسوجة Spunbond	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستطالة	180 %	-	ASTM D3218

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المتانة	3.10 g/denier	-	ASTM D3218

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	146 C°	294.8 F°	DSC

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	204-249 °C	399.2 - 480.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.