TOTAL Polypropylene PPR 8573

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Polypropylene 8573 عبارة عن بوليمر عشوائي منخفض الذوبان وعالي الإيثيلين مع لون محسن وبصريات وخصائص مقاومة للصدمات. تجعل نقطة الانصهار المنخفضة لـ TOTAL Polypropylene 8573 طبقة مانعة للتسرب الحراري جيدة جدًا للأغشية الموجهة. يتوفر TOTAL Polypropylene 8573 مع حزم انزلاق ومضادة للالتصاق مخصصة. لقد اجتاز TOTAL Polypropylene 8573 اختبار USP من الفئة السادسة، وتفي جميع المكونات بمتطلبات التسجيل الكيميائي لـ TSCA (الولايات المتحدة) و DSL (كندا). يتوافق TOTAL Polypropylene 8573 مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء (FDA) المعمول بها لتطبيقات ملامسة الأغذية. يوصى باستخدام TOTAL Polypropylene 8573 في عمليات الأغشية المصبوبة غير الموجهة لتصنيع أغشية التعبئة والتغليف التي تتطلب خصائص بصرية ومقاومة للصدمات محسنة وكطبقة مانعة للتسرب الحراري للأغشية الموجهة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بصري	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف فيلم اتجاهي فيلم مصبوب	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA التعرض للأغذية، غير مصنف USP الفئة VI	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.8 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	483 MPa	70053.35 psi	ASTM D882
قوة الشد	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D882
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D882
نفاذية بخار الماء	14 g/m²/24 hr	0.903 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	135 C°	275.0 F°	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	85	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 2.0	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.