TOTAL Polypropylene PPR LX5 02-15

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL بولي بروبيلين LX5 02-15 عبارة عن مادة بولي بروبيلين كوبوليمر (PP كوبوليمر). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ TOTAL بولي بروبيلين LX5 02-15 هي: قابلية إغلاق جيدة، مقبول للملامسة مع الأطعمة، جماليات جيدة، قابلية معالجة جيدة. تشمل التطبيقات النموذجية: أغشية، تطبيقات ملامسة مع الأطعمة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	إحكام حراري جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	قابل للإغلاق الحراري	-	-
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	بصريات	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم ثنائي المحور	-	-
	فيلم	-	-
	فيلم متعدد الطبقات	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.895 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	50 µm	1.97 mil	-
المعامل القاطع	377 MPa	54679.33 psi	ASTM D882
قوة الشد	48.0 MPa	6961.82 psi	ASTM D882
استطالة الشد	800 %	-	ASTM D882
درجة حرارة بدء الختم	105 C°	221.0 F°	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	119 C°	246.2 F°	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	96	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 0.30	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 218-274	F° 525.2 - 424.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.