# TOTAL Polypropylene PPR Z9450

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | TOTAL Refining & Chemicals | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

TOTAL Polypropylene Z9450 هو عبارة عن بوليمر مشترك عشوائي منخفض الذوبان وعالي الإيثيلين مع تحسين اللون والبصريات وخصائص الصدمات. تجعل نقطة الانصهار المنخفضة جدًا لـ Z9450 طبقة ختم حراري ممتازة للأفلام الموجهة. يوصى باستخدام Z9450 في عمليات الأفلام غير الموجهة لتصنيع أفلام التعبئة والتغليف التي تتطلب خصائص بصرية وصدمات محسنة وكطبقة ختم حراري للأفلام الموجهة. يوصى باستخدام Z9450 في عمليات الأفلام غير الموجهة لتصنيع أفلام التعبئة والتغليف التي تتطلب خصائص بصرية وصدمات محسنة وكطبقة ختم حراري للأفلام الموجهة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بصري | - | - |
| | مقاومة الصدمات، جيدة | - | - |
| **الاستخدامات** | التعبئة والتغليف | - | - |
| | أفلام | - | - |
| | فيلم اتجاهي | - | - |
| | لوازم طبية/تمريضية | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | EC 1907/2006 (ريتش REACH) | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الامتثال لـ RoHS** | توافق RoHS | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق الأفلام | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.890 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 5.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المعامل القاطع** | 345 MPa | 50038.11 psi | ASTM D882 |
| **قوة الشد** | 17.2 MPa | 2494.65 psi | ASTM D882 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانصهار** | 129 C° | 264.2 F° | DSC |

## الخواص البصرية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللمعان** | 85 | - | ASTM D2457 |
| **الضبابية (Haze)** | 2.0 % | - | ASTM D1003 |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **غير معروف** | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.