TOTAL Polystyrene Crystal CX5197

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Petrochemicals CX5197 هو بوليسترين بلوري متوسط التدفق الذائب تم تطويره للوح الرغوة المبثوقة (البناء) والصفائح الرغوية (حاويات الطعام). معلومات عامة تتوافق هذه المادة مع متطلبات FDA كما هو موضح في 21 CFR §177.1640. تتوفر أوراق بيانات سلامة المواد لمساعدة العملاء على تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالسلامة. USP الفئة السادسة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة رائحة منخفضة إلى معدومة طعم منخفض إلى معدوم تدفق متوسط	- - - -	- - - -
الاستخدامات	رغوة	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1640 USP الفئة VI	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2960 MPa	429312.48 psi	ASTM D638
قوة الشد	51.0 MPa	7396.94 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	96.5 MPa	13996.17 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	97.8 C°	208.04 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	106 C°	222.8 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.