COSMOTHENE® F210-6

المصنع	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COSMOTHENE F210-6 يتميز بقوة ممتازة، وقابلية تشغيل جيدة وشفافية. تمت صياغته بمستوى متوسط من عامل الانزلاق ومضاد الالتصاق. حقيبة تسوق، حقيبة شفافة، فيلم مانع للتسرب للتغليف والعديد من الحقائب الأخرى للأغراض العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مقاومة التكتل معتدلة	-	-
	نعومة معتدلة	-	-
الميزات	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	قوة جيدة	-	-
	عام	-	-
	مقاومة التكتل معتدلة	-	-
	نعومة معتدلة	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	Laminate	-	-
	أكياس	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.922 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	15.7 MPa	2277.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء الظاهري	220 MPa	31908.36 psi	ASTM D747
سمك الفيلم - المُختبر	30 µm	1.18 mil	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	108 C°	226.4 F°	Internal method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	100	-	ASTM D2457

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الالتصاق (Blocking)	g/100 cm² 25.0	-	ASTM D3354
الانزلاق	Tan θ 0.170	-	Internal method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 130	F° 266.0	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C° 145	F° 293.0	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 155	F° 311.0	-
درجة حرارة المصهور	C° 160	F° 320.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C° 160	F° 320.0	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.