COSMOTHENE® F410-7

المصنع	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز COSMOTHENE F410-7 بشفافية ممتازة وصلابة جيدة وقابلية معالجة. لا يتم استخدام BHT ويتم تركيبه بمستوى متوسط من عامل الانزلاق ومنع الالتصاق. كيس رقيق شفاف، كيس تسوق، كيس بسحاب والعديد من الأكياس الأخرى للأغراض العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مقاومة التكتل معتدلة نعومة معتدلة	- -	- -
الميزات	صلب، جيد قابلية تشغيل جيدة تعريف، عالي مقاومة التكتل معتدلة نعومة معتدلة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أكياس	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.923 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.7 MPa	1987.02 psi	ASTM D638
استطالة الشد	550 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء الظاهري	240 MPa	34809.12 psi	ASTM D747
سمك الفيلم - المُختبر	30 µm	1.18 mil	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	111 C°	231.8 F°	Internal method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	120	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	4.0 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الالتصاق (Blocking)	30.0 g/100 cm²	-	ASTM D3354
الانزلاق	0.140 Tan θ	-	Internal method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	130 C°	266.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	145 C°	293.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	155 C°	311.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	160 C°	320.0 F°	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.