COSMOTHENE® F702-3

المصنع	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COSMOTHENE® F702-3 هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات COSMOTHENE® F702-3 الحقائب / البطانات والأفلام. تشمل الخصائص: مقاومة الصدمات، انزلاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	انزلاقية متوسطة	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات كثافة منخفضة انزلاقية متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	أكياس فيلم	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.7 MPa	1987.02 psi	ASTM D638
استطالة الشد	550 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء الظاهري	200 MPa	29007.6 psi	ASTM D747

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	108 C°	226.4 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	120-140 C°	248.0 - 284.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	130-150 C°	266.0 - 302.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	140-160 C°	284.0 - 320.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	155-175 C°	311.0 - 347.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	155-175 C°	311.0 - 347.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.