COSMOPLENE® AX764

المصنع	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COSMOPLENE AX764 هو PP كوبوليمر عالي التأثير تم تصنيعه بواسطة عملية الطور الغازي المرخصة من Sumitomo Chemical Co. اليابان. COSMOPLENE AX764 هو كوبوليمر عالي التدفق وعالي الصلابة وعالي التأثير يحتوي على عامل مضاد للكهرباء الساكنة. تم تصميم COSMOPLENE AX764 خصيصًا لحوض الغسالة والأجهزة الكهربائية التي تتطلب تدفقًا عاليًا للغاية وقوة تأثير عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة تدفق عالي مقاومة عالية للصدمات صلابة عالية بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	مكونات الأجهزة تطبيقات كهربائية/إلكترونية	- -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	حاويات ذات جدران رقيقة ألعاب	- -	
رقم ملف UL	E108370	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	50 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب		- - -	Internal Method - -
	1.6 %		
	1.7 %		
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	27.5 MPa	3988.55 psi	-
	17.5 MPa	2538.16 psi	-
استطالة الشد	50 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1350 MPa	195801.3 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	37 J/m	0.693 ft·lb/in	-
	60 J/m	1.12 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 122	F° 251.6	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C° 190-230	F° 446.0 - 374.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 190-230	F° 446.0 - 374.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 190-230	F° 446.0 - 374.0	-
درجة حرارة القالب	C° 30.0	F° 86.0	-
ضغط الحقن	MPa 6.86	psi 994.96	-
حمولة المشبك	kN/cm² 0.98	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.