COSMOPLENE® FC9412L

المصنع	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COSMOPLENE FC9412L هو بولى بروبيلين كوبوليمر عشوائي مصمم خصيصًا لطلاء القماش المنسوج PP بدرجة حرارة طلاء منخفضة وقوة ربط عالية وتضييق صغير. طلاء البثق للأكياس المنسوجة PP، قماش / ورق ساندويتش للأكياس الكيميائية وأكياس الأسمنت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	تقلص داخلي منخفض	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	طلاءات القماش	-	-
	تغليفات ورقية	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	870 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء الظاهري	740 MPa	107328.12 psi	ASTM D747

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	146 C°	294.8 F°	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.