COSMOPLENE® FC9414G

المصنع	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COSMOPLENE® FC9414G هو منتج بولى بروبيلين كوبوليمر عشوائي (PP Random Copolymer). يمكن معالجته عن طريق طلاء البثق وهو متاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات COSMOPLENE® FC9414G تطبيقات الطلاء والأفلام والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: وضوح، كوبوليمر، قابلية تشغيل جيدة، قابلية جيدة للإغلاق، صلابة عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	وضوح متوسط	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	Laminates	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد	800 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء الظاهري	790 MPa	114580.02 psi	ASTM D747

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	146 C°	294.8 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	280-320 C°	536.0 - 608.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.