COSMOPLENE® FL7632L

المصنع	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COSMOPLENE FL632L هو منتج بولى بروبيلين تيربوليمر مصمم لـ PP المصبوب بدرجة حرارة إغلاق حراري منخفضة وشفافية عالية وخالي من علامات اللفافة بسرعة عالية. COSMOPLENE FL7632L مناسب لطبقة الإغلاق الحراري للرقائق الجافة بفيلم BOPP. يحتوي FL7632L على عوامل انزلاق ومضادة للالتصاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	شفافية عالية	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	انزلاق	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	-
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	Laminates	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	44.0 MPa	6381.67 psi	ASTM D638
استطالة الشد	850 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء الظاهري	830 MPa	120381.54 psi	ASTM D747
معامل الاحتكاك	0.20	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	30 µm	1.18 mil	-
المعامل القاطع		-	Internal Method
	420 MPa	60915.96 psi	-
	440 MPa	63816.72 psi	-
درجة حرارة بدء الختم	120 C°	248.0 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	132 C°	269.6 F°	Internal Method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	150	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 2.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 235	F° 455.0	-
أسطوانة السحب (Take-Off Roll)	C° 26.0	F° 78.8	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.