Dynaflex™ G2711-1000-00

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dynaflex™ G2711-1000-00 هي مادة مركبة سهلة المعالجة مصممة لتطبيقات قولبة الحقن وقولبة البثق التي تتطلب الامتثال لمعايير FDA. تلوين ممتاز استقرار قوي للأوزون والأشعة فوق البنفسجية يمكن ربطه بالبولي بروبيلين عن طريق القولبة المتداخلة مشابه للمطاط ناعم الملمس

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مواد قابلة لإعادة التدوير تلوين جيد مقاومة الأوزون	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تشكيل فوقي Personal care تطبيق لمسة ناعمة مجال تطبيق السلع الاستهلاكية لوازم طبية/تمريضية	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1210 2 ISO 10993 الجزء 4 ISO 10993 الجزء 5	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	USP الفئة VI أوروبا 10/1/2011 12:00 صباحًا 3	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.888 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		- -	ASTM D1238 ASTM D1238
	4.0 g/10 min 24 g/10 min	- -	ASTM D1238
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	43	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	1.24 MPa 2.55 MPa	179.85 psi 369.85 psi	ASTM D412 ASTM D412
قوة الشد	5.36 MPa	777.4 psi	ASTM D412
استطالة الشد	640 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	22.8 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)	14 %	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية	12.4 Pa·s	-	ASTM D3835
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.