Dynaflex™ G7930-9 NSFG

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dynaflex™ G7930-9 NSFG هي مادة معتمدة من NSF 51 (معدات الأغذية) ومناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات. NSF 51 معتمد من FDA (انظر الملاحظات) التصاق القالب الزائد بالبولي بروبيلين ملمس ناعم ومطاطي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مواد قابلة لإعادة التدوير	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	ثبات معالجة جيد	-	-
	سيولة جيدة	-	-
	عام	-	-
الاستخدامات	تشكيل فوقي	-	-
	أدوات المطبخ	-	-
	وردة	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	أختام	-	-
	تطبيق لمسة ناعمة	-	-
	ملمس ناعم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قطاع خدمة الطعام مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- -	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2600 2 NSF 51	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	37 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	30	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	0.896 MPa 1.38 MPa	- 129.95 psi 200.15 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
قوة الشد	3.31 MPa	480.08 psi	ASTM D412
استطالة الشد	650 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	17.5 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)	13 %	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية	6.40 Pa·s	-	ASTM D3835
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.