Dynalloy™ OBC 8100-N75

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DYNALLOY™ OBC8100-N75 هو نوع من استخدام مادة Dow INFUSE™ TPE بخصائص فريدة من بوليمر كتلة الأوليفين. تم تطوير سلسلة المواد 8100 خصيصًا لتطبيقات TPE التي تتطلب ملامسة مباشرة للأغذية. منتجات جديدة. لم يتم بعد وضع معايير تجارية. يمكن ربطه بالبولي بروبيلين ملامسة مباشرة للأغذية سيولة قوية تلوين ممتاز

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	سيولة جيدة	-	-
	تلوين جيد	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	تشكيل فوقي	-	-
	أدوات المطبخ	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	تطبيق لمسة ناعمة	-	-
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية BfR، غير مصنف 2	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600 3	-	-
	أوروبا EC 4/2002/72	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب		-	ASTM D955
	%	-	ASTM D955
	%	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	71	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	3.56 MPa	516.34 psi	ASTM D412
	4.27 MPa	619.31 psi	ASTM D412
قوة الشد	5.63 MPa	816.56 psi	ASTM D412
استطالة الشد	690 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	36.4 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)	30 %	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية		-	ASTM D3835
	Pa·s 120	-	ASTM D3835
	Pa·s 28.1	-	ASTM D3835

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.