Dynalloy™ OBC8000-T05

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DYNALLOY™ OBC8000-T05 هو نوع من استخدام Dows INFUSE™ TPE فائق النعومة بخصائص فريدة من بوليمرات كتلة الأوليفين. تم تصميم هذه المادة لتطبيقات القولبة بالحقن التي تتطلب نعومة عالية للغاية والتصاق مادة البولي بروبيلين عن طريق القولبة المتداخلة. منتجات جديدة. لم يتم بعد وضع معايير تجارية. يمكن ربطه بالبولي بروبيلين سيولة قوية تلوين ممتاز لمسة جيدة فائقة النعومة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات معالجة جيد	-	-
	سيولة جيدة	-	-
	تلوين جيد	-	-
	ناعم	-	-
	صلابة منخفضة	-	-
الاستخدامات	تشكيل فوقي	-	-
	Personal care	-	-
	أختام	-	-
	ملمس ناعم	-	-
	ملحقات شفافة أو شبه شفافة	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1210 2	-	-
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.868 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	57	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	0.103 MPa	14.94 psi	ASTM D412
	0.207 MPa	30.02 psi	ASTM D412
قوة الشد	1.25 MPa	181.3 psi	ASTM D412
استطالة الشد	1400 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	ASTM D395B
	10 %	-	ASTM D395B
	19 %	-	ASTM D395B
	35 %	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية			

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D3835
	Pa·s 40.0	-	ASTM D3835
	Pa·s 7.60	-	ASTM D3835

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.