Dynalloy™ OBC8000-T40

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DYNALLOY™ OBC8000-T40 هو نوع من استخدام Dow INFUSE™ TPE عالمي سهل المعالجة بخصائص فريدة من بوليمرات كتلة الأوليفين. مصمم لمجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك التطبيقات التي يجب أن تتوافق مع معايير FDA. يمكن ربطه بالبولي بروبيلين سيولة قوية تلوين ممتاز دافئ الملمس، غير لزج، يشبه المطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	سيولة جيدة تلوين جيد	- -	- -
الاستخدامات	تشكيل فوقي تطبيق لمسة ناعمة ملحقات شفافة أو شبه شفافة مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA غير مصنف	-	-
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.878 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	% %	- - -	ASTM D955 ASTM D955 ASTM D955
صلابة الديورومتر	43	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 1.05 MPa 1.57	- psi 152.29 psi 227.71	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
قوة الشد	MPa 3.10	psi 449.62	ASTM D412
استطالة الشد	% 790	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	% 24	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية	Pa·s 37.0 Pa·s 8.30	- - -	ASTM D3835 ASTM D3835 ASTM D3835

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.