Versaflex™ FFC 2882-87

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VersaflexTM FFC 2882-87 هو تصميم يمكنه اجتياز بعض اختبارات الهجرة للأطعمة الدهنية المحددة في معايير الغذاء EC، FDA21 CFR177.2600/2002/72 و GB4806.1-94. يمكن ربط VersaflexTM FFC 2882-87 أو بثقه بشكل مشترك مع البولي بروبيلين

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	تشكيل فوقي	-	-
	أدوات المطبخ	-	-
	وردة	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	حاوية	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2600 7 ساعات، 2 ساعة ماء	-	-
	مقطر 2	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600 7 ساعات، 2 ساعة ن-	-	-
	هكسان 2	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أوروبا EC 0.5/2002/72 ساعة عند 40 درجة مئوية في إيزو أوكتان 3 أوروبا EC 3/2002/72 ساعات عند 60 درجة مئوية في إيثانول 95% 3		
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.878 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	88	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	7.25 MPa	1051.53 psi	ASTM D412
	7.65 MPa	1109.54 psi	ASTM D412
قوة الشد	9.03 MPa	1309.69 psi	ASTM D412
استطالة الشد	700 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية	34.8 Pa·s	-	ASTM D3835

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		- -	- -
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.