Versaflex™ HC 2110-35N

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Versaflex™ HC 2110-35N هو مطاط صناعي حراري تم تطويره كبديل لحلول مطاط الأيزوبرين التقليدية لسدادات الحقن والحواجز التي تتطلب اختراقًا متعددًا بالإبر مع أداء جيد لإعادة الإغلاق.
Versaflex™ HC 2110-35N يعالج الاحتياجات مثل قوة الثقب المنخفضة والاحتفاظ الجيد بالمسامير.
- قولبة زائدة على PP و PE - معتمد وفقًا لـ 5- & ISO 10993-4 - معتمد وفقًا لـ USP VI - معتمد وفقًا لـ USP 381: إغلاقات مطاطية للحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تطهير جيد	-	-
	تشكيل جيد	-	-
	ثبات معالجة جيد	-	-
	سيولة جيدة	-	-
	تلوين جيد	-	-
	أداء جيد في فك القوالب	-	-
الاستخدامات	تشكيل فوقي	-	-
	Plug	-	-
	أختام	-	-
	جهاز إحكام الغلق	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	غشاء لوازم طبية/تمريضية	- -	
تصنيفات الوكالة	ISO 10993 الجزء 4 2 ISO 10993 الجزء 5 USP الفئة VI	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	34	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	0.689 MPa	99.93 psi	ASTM D412
قوة الشد	2.76 MPa	400.3 psi	ASTM D412
استطالة الشد	620 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	17 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط (Compression Set)		- 19 % 33 % 47 %	ISO 815 ISO 815 ISO 815 ISO 815

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية	11.0 Pa·s	-	ASTM D3835

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.