Versaflex™ HC 2110-45N EU

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Versaflex HC 2110-45N EU عبارة عن لدائن مطاطية حرارية تم تطويرها كبديل لحلول مطاط الأيزوبرين التقليدية لسدادات التسريب والحواجز التي تتطلب اختراق إبرة متعدد مع أداء جيد لإعادة الإغلاق. يعالج Versaflex HC 2110-45N EU الاحتياجات مثل قوة الثقب المنخفضة والاحتفاظ الجيد بالمسامير. يتم قولبته بشكل زائد على PP و PE معتمد وفقًا لمعايير ISO 10993 - 4 & 5 معتمد وفقًا لمعايير USP VI

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تطهير جيد	-	-
	تشكيل جيد	-	-
	ثبات معالجة جيد	-	-
	سيولة جيدة	-	-
	تلوين جيد	-	-
	أداء جيد في فك القوالب	-	-
الاستخدامات	تشكيل فوقي	-	-
	Plug	-	-
	أختام	-	-
	جهاز إحكام الغلق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	غشاء لوازم طبية/تمريضية	- -	
تصنيفات الوكالة	ISO 10993 الجزء 4 ISO 10993 الجزء 5 USP الفئة VI	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة الديورومتر	45	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 37
	1.20 MPa	174.05 psi	ISO 37
	2.20 MPa	319.08 psi	ISO 37
قوة الشد	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 37
استطالة الشد	600 %	-	ISO 37
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	ISO 815
	17 %	-	ISO 815
	36 %	-	ISO 815
	58 %	-	ISO 815

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية	11.0 Pa·s	-	ISO 11443

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.