Versaflex™ HC MT317

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Versaflex™ HC MT317 هو نوع من TPE يمكن عصره وتسخينه في درجة حرارة عالية، ويمكن استخدامه للقسطرة الطبية في الصناعة الطبية. منتجات جديدة. لم يتم بعد إنشاء المعايير التجارية. قابل للتعقيم بالبخار مرن مضاد للالتواء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة ثبات لون جيد مقاومة الالتواء	- - -	- - -
الاستخدامات	Pipe fittings لوازم طبية/تمريضية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ISO 10993 الجزء 4 ISO 10993 الجزء 5 USP الفئة VI	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.888 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	68	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	3.10 MPa	449.62 psi	ASTM D412
	4.55 MPa	659.92 psi	ASTM D412
قوة الشد	6.00 MPa	870.23 psi	ASTM D412
استطالة الشد	470 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	ASTM D395B
	17 %	-	ASTM D395B
	58 %	-	ASTM D395B
	69 %	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية		-	ASTM D3835
	52.0 Pa·s	-	ASTM D3835
	10.0 Pa·s	-	ASTM D3835

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.