Versaflex™ OM 3060-1

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Versaflex™ OM 3060-1 هي مادة قولبة تراكب شفافة مصممة لربط مجموعة متنوعة من مواد المصفوفة. منتجات جديدة. لم يتم بعد إنشاء المعايير التجارية. التصاق قوي بمادة PC/ABS، ABS، PC، PC/PETG و PC/PBT إنه شعور المطاط ناعم الملمس

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E76261-101061805	-	-
الميزات	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	تشكيل جيد	-	-
	ثبات معالجة جيد	-	-
	تلوين جيد	-	-
	تعريف، عالي	-	-
الاستخدامات	أجزاء شفافة	-	-
	تشكيل فوقي	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	Personal care	-	-
	ملحقات شفافة أو شبه شفافة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية لوازم طبية/تمريضية	- -	
تصنيفات الوكالة	FDA غير مصنف ISO 10993 الجزء 4 ISO 10993 الجزء 5 UL 94 .QMFZ2.E76261 USP الفئة VI	- - - - -	- - - - -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	59	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.39 MPa	491.68 psi	ASTM D412
قوة الشد	4.50 MPa	652.67 psi	ASTM D412
استطالة الشد	560 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	31.5 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)	33 %	-	ASTM D395B

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية	13.0 Pa·s	-	ASTM D3835

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.