Versaflex™ OM 6258-1

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم Versaflex™ OM 6258-1 خصيصًا لربط مجموعة متنوعة من مواد النايلون القياسية والمعدلة، بما في ذلك تلك التي خضعت لعملية ملء الزجاج، ومعالجة التثبيت الحراري و/أو تحسين مقاومة الصدمات. منتجات جديدة. لم يتم بعد وضع معايير تجارية. قدرة تلوين قوية جدا التصاق ممتاز أثناء القولبة بالحقن الثانوية أو بالإدخال ناعم، مشابه للمطاط عند الإمساك به باليد سهل المعالجة للغاية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة تلوين جيد التصاق جيد	- - -	- - -
الاستخدامات	تشكيل فوقي معدات الحدائق والمروج أدوات كهربائية/أخرى	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.09 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	62	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.90 MPa 2.65 MPa	- 275.57 psi 384.35 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
قوة الشد	2.76 MPa	400.3 psi	ASTM D412
استطالة الشد	350 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	18.4 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)	23 %	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية	31.6 Pa·s	-	ASTM D3835

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.